



KÖSTER Crisin Creme

- Amt. Prüfungsbericht, MFPA, Leipzig - gem. WTA Merkblatt 4-4-04, DFG 95 %

Lösemittelfreie Harz/Silan Injektionscreme gegen aufsteigende Feuchtigkeit

Eigenschaften

Hydrophobierende Injektionscreme, lösemittelfrei, auf Harz/Silanbasis gegen aufsteigende Feuchtigkeit.

Technische Daten

Materialbasis	Harz/Silan-Kombination
Farbe	weiß
Dichte	ca. 0,85 g / cm ³
Feststoffgehalt	ca. 85 %
Konsistenz	pastös, standfest
Verarbeitungstemperatur	+ 5 °C bis + 35 °C

Einsatzgebiete

Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit in feuchtem Mauerwerk. Bei allen mineralischen Baustoffen, außer Porenbeton, einsetzbar.

Verarbeitung

Die Bohrungen (14 mm Durchmesser) werden horizontal in die (idealerweise) unterste Lagerfuge bis 3 cm vor Mauerwerksende gesetzt und durch Wasserspülung oder Druckluft gereinigt. Der Bohrlochabstand beträgt unabhängig von der Wanddicke grundsätzlich 10 cm.

Anschließend wird KÖSTER Crisin Creme aus den Kartuschen mit Hilfe der KÖSTER Handpresse (310 ml Kartusche) mit aufgesetztem Injektionsrohr eingepresst. Sofort anschließend können die Bohrlöcher mit KÖSTER KB Fix 5 oberflächenbündig verschlossen werden.

Bei der Verwendung der 600 ml Schlauchbeutel werden die Schlauchbeutel in die Kartuschenpresse mit aufgesetztem Injektionsrohr und dem Schlauchbeutelöffner gegeben und in die Bohrungen verpresst.

Für selbstständig ansaugende Verarbeitungsgeräte, Drucksprühgeräte mit gleichbleibendem Druck, oder geeignete Kolbenpumpen steht die Eimerware zum Nachfüllen zur Verfügung.

Verbrauch

Wanddicke: 12 cm: ca. 140 ml/lfd.m (310 ml für ca. 2,2 m) Wanddicke: 24 cm: ca. 330 ml/lfd.m (310 ml für ca. 0,9 m) Wanddicke: 36 cm: ca. 510 ml/lfd.m (310 ml für ca. 0,6 m)

Reinigung der Geräte

Nach Gebrauch mit Wasser.

Gebinde/Lieferform

M 278 006	6 x 310 ml Karton
M 278 010	10 l Eimer
M 278 012	12 x 310 ml Karton
M 278 310	310 ml Kartusche
M 278 600	12 x 600 ml Karton

Lagerung

Bei Raumtemperatur (ca. + 20 °C) lagern, im originalverschlossenen Gebinde mind. 6 Monate lagerfähig. Bei Teilentnahmen aus dem 10 l Eimer ist zwingend die Abdeckfolie auf den verbleibenden Rest ohne größere Lufteinschlüsse wieder aufzulegen um eine Trennung der Inhaltstoffe zu verhindern.

Zugehörige Produkte

KÖSTER KB-FIX 5	Art.-Nr. C 515 015
KÖSTER Polysil TG 500	Art.-Nr. M 111
KÖSTER Feinputz	Art.-Nr. M 655 025
KÖSTER Sanierputz 1 grau	Art.-Nr. M 661 025
KÖSTER Sanierputz 2 weiß	Art.-Nr. M 662 025
KÖSTER Sanierputz 2 schnell	Art.-Nr. M 663 030
KÖSTER Sanierputz 2 leicht	Art.-Nr. M 664 025

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben erfolgen nach bestem Wissen aufgrund unserer Erfahrungen und Forschungsergebnisse. Sie sind jedoch unverbindlich und befreien den Anwender nicht davon, die Produkte auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und örtlichen Beanspruchungen abzustimmen und zu überprüfen. Alle angegebenen Prüfdaten und Analysen sind lediglich Durchschnittswerte, welche unter definierten Bedingungen ermittelt worden sind. Über die in den Merkblättern gemachten Angaben hinausgehende Angaben oder Empfehlungen unserer Mitarbeiter oder Beauftragten bedürfen der schriftlichen Bestätigung. Es gelten jeweils die gültigen Normen, Merkblätter, gesetzlichen Vorschriften und die allgemein anerkannten Regeln der Technik. Eine korrekte und damit erfolgreiche Verarbeitung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Dieses Merkblatt wurde technisch überarbeitet, bisherige Ausgaben sind ungültig.